



4180 primer

Benyttes for å sikre vedheft, binding og porelukking mellom underlag og påfølgende lag som sparkel- og støpelag, vanntetting og flislim.

- Sikrer god vedheft
- Inne og ute
- Benyttes i fuktige og tørre rom
- Lave emissioner

Flytende polymerbasert væske tilsatt gul sporfarge. Benyttes som primer i fortennet stand på alle sugende underlag i tørre og fuktige rom og konsentrert på trebaserte underlag i tørre rom.

4180 primer leveres i 1,5 kg flaske,

5 kg spann og 20 kg. dunke.



Bygningsdel

- ✓ Vegg
- ✓ Gulv
- ✓ Svømmebasseng
- ✓ Våtrom
- ✓ Bygningsdeler generelt
- ✓ Balkong
- ✓ Terrasse
- ✓ Inne
- ✓ Ute

Underlag

- ✓ Betonggulv
- ✓ Pusslag
- ✓ Betongelement
- ✓ Tregulv
- ✓ Lettbetongelement
- ✓ Lettbetongblokker
- ✓ Pusset murverk
- ✓ Gips puss/-sparkel
- ✓ Sementgulvsparkel
- ✓ Gipsplater

Produktbeskrivelse

Polymerbasert finmolekylær primer tilsatt gult fargestoff.

Tekniske data

Densitet:	ca: 1,05 kg/l
Tørketid v/18°C	
Til videre overflatebehandling	1-2 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-18°C
Forbruk	
Fortynnet	0,08-0,1 l/m ²
Konsentrert	0,1-0,2 l/m ²
Absorberende underlag fortynnes	1:3
Mindre sugende underlag fortynnes:	1:2

Bruksområde

Polymer basert primer til behandling av underlag innen montering av våtromsmembran, flislim eller legging av gulvsparkel. Brukes for å sikre heft mellom underlaget og påfølgende lag som sparkellag, støpesjikt, vanntetningslag og keramisk flislim.

Underlagstyper

Betong, puss og lignende mineralsk bundne underlag samt trebaserte underlag, gipsplater.

Ved andre underlag – innhent nærmere instruksjon hos mira byggeprodukter.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast og fritt for løse partikler. Huller, sprekker og lignende skal repareres med vannfast mørtel/sparkelmasse. Underlaget skal være rengjort for støv, olje, fett, maling, limrester mm.

Utførelse

Priming foretas når underlaget er klargjort og tørt nok til at primeren hefter til underlaget. Sugende underlag, som betong, lettbetong, puss eller teglstein primes med 4180 primer fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann(1:3), som arbeides godt inn i underlaget med kost. Sterkt absorberende underlag må kanskje grunnes to ganger, 1:5 + 1:3. På mindre absorberende underlag, bruk et forhold på 1 del grunning til 2 deler vann. . På tette og vanskelig sugende underlag som malte flater og keramiske fliser og lign. forbehandles med 4140 contact primer. Mekanisk rengjøring før grunning kan være nødvendig. Ved usikkerhet bør det utføres tester for å sikre tilstrekkelig heft. Trebaserte underlag primes med konsentrert 4180 primer.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet er ikke merkningspliktig.

Arbeidshygieniske forholdsregler skal overholdes.

Det henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje

1,5 kg plastflaske, 5 kg spann og 20 kg plastsdunk.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt, frostfritt og ikke i direkte sollys. Produktet oppfyller de tekniske spesifikasjonene i minst 24 måneder fra produksjonsdatoen i ubrukt emballasje.

Salg

mira's produktprogram selges gjennom byggevarehandelen og spesialforretninger for keramiske fliser.

Dette produktarket inneholder generelle instruksjoner. Bruken av produktet skjer under en rekke ulike forhold og omstendigheter. mira byggeprodukter a/s er ikke ansvarlig for lagring, bruk i design, bearbeiding eller utførelse, synergier med andre produkter, med mindre det er spesifikt beskrevet i dokumenter fra mira byggeprodukter a/s, er bruken avhengig av lokale forhold eller andre eksterne faktorer. mira byggeprodukter a/s er heller ikke ansvarlig i tilfeller der informasjonen ovenfor er blitt feiltolket eller avviker fra av brukeren.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fugging på www.mira.eu.com