



# 8010 COMBI

Lim med god vedheft og gode påføringsegenskaper

2026-03

## FORDELER

- Sementbasert lim for gulv og vegger
- C2 TE (i henhold til EN 12004)
- Kan brukes både innendørs og utendørs
- Utslippsklassifisert i henhold til M1 og EC1Plus
- Inkludert i systemer for bruk i våtrom EAD 030352-00-0503 og EAD 030436-00-0503



## PRODUKTBeskrivelse

Bostik 8010 Combi er et sementbasert, fleksibelt lim med god vedheft for montering av keramiske materialer på faste underlag, både på vegger og gulv. Godkjent for keramiske fliser i våtromskonstruksjoner i henhold til bransjenormen BBV 21:1 i kombinasjon med Bostik tettsjiktssystem (membran).

## BRUKSOMRÅDE

For montering av keramiske fliser og mange typer naturstein på vegger og gulv. Kan brukes på en rekke faste og rene underlag som betong, sementpuss, gipsplater, godkjente våtromsplater, fliser og spesialtilpassede plastmatter og der det er større risiko for spenninger. I våtrom og lignende områder skal Bostik tettsjiktssystem normalt alltid installeres/påføres. Kan også brukes utendørs på vegger og gulv under tak, i kjellere og ved tilstøtende fuktighet. Ved bruk på andre overflater, kontakt Bostik AB.

## TEKNISKE DATA

|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeidstemperatur    | +5 °C til +25 °C - både flis og underlag                                                                                                                                        |
| Sjikttykkelse        | Opptil 10 mm (fortanningen kan være ca. 12 mm)                                                                                                                                  |
| Vannforbruk          | Ca. 1,36-1,5 liter til 5 kg pulver<br>Ca. 4,1-4,5 liter til 15 kg pulver                                                                                                        |
| Forbruk              | 1,3 kg/m <sup>2</sup> (4 mm tannsparkel)<br>1,95 kg/m <sup>2</sup> (6 mm tannsparkel)<br>2,6 kg/m <sup>2</sup> (8 mm tannsparkel)<br>3,25 kg/m <sup>2</sup> (10 mm tannsparkel) |
| Monteringstid        | Ca. 20-30 minutter ved 20 °C                                                                                                                                                    |
| Brukstid             | Ca. 3 timer ved 20 °C                                                                                                                                                           |
| Fugbar               | Vegg: ca. 12 timer<br>Gulv: ca. 24 timer                                                                                                                                        |
| Gangbar              | Minst 24 timer ved 20 °C                                                                                                                                                        |
| Fullt belastningsbar | 7 døgn ved 20 °C                                                                                                                                                                |
| EN 12004             | C2 TE                                                                                                                                                                           |
| Godkjenninger        | ETA, M1                                                                                                                                                                         |
| Emballasje           | 5 kg og 15 kg                                                                                                                                                                   |
| Holdbarhet           | 12 måneder ved 20 °C i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.                                                                                                            |

| Produktnr. | Farge | Innhold | Antall per pall | EAN           |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|
| 30860543   | Grå   | 5 kg    | 90              | 7311020023843 |
| 30860030   | Grå   | 15 kg   | 72              | 7311020023850 |

## FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Sørg for at underlaget er fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks o.l. og at det er fast. Løse lag, overflater med utilfredsstillende styrke og eventuelle slamlag skal fjernes mekanisk. Eventuell gulvvarme må være slått av minst 1 døgn før arbeidet starter, og platematerialer skal festes i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Underlaget skal være tørt og bør holde en temperatur på +10 °C til +20 °C.

## FORBEHANDLING

Tørre rom: Underlaget skal normalt alltid forbehandles. GRIP A560 CLASSIC påføres på normalt absorberende underlag etter fortykning med vann 1:3 (primer:vann). På sterkt absorberende underlag anbefales det to strøk. Grunning fortyknes med vann 5:1 (primer:vann) på gulvgipsplater og trefiberplater. Start alltid med å måle opp mengden vann for å få riktig blandingsforhold. Bruk vann +5 til +20 °C. Våtrom: Ved bruk av keramiske materialer i våtrom skal underlaget alltid behandles med Bostik tettsjiktssystem (membran). Se gjeldende monteringsanvisninger.

## BLANDING OG PÅFØRING

5 kg pulver blandes med 1,36-1,5 liter rent, kaldt vann og 15 kg pulver blandes med 4,1-4,5 liter rent, kaldt vann. Rør kraftig med en mikser eller et vispebor til en homogen masse. Vent 2-3 minutter, og rør om igjen. Massens temperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C for ikke å påvirke bruks- og åpningstiden. Blandet løsning kan brukes i ca. 3 timer. Masse som har begynt å herde, må ikke opparbeides med mer vann. PÅFØRING: Spre et tynt lag av massen med den glatte siden av tannsparkelen mot underlaget for best vedheft. Dra deretter ut masse tilsvarende 5-15 minutters flislegging, og fordel med en tilpasset tannsparkel. Valg av tannsparkel bestemmes av baksiden og størrelsen på flisen. Store fliser krever dobbel liming (dvs. både underlag og flis). Større enn 900 cm²). Sørg for at temperaturen på flisene er minst +5 °C og at de er rengjort. Monter flisen ved å trykke den mot underlaget og deretter vri den på plass. Flisene kan normalt korrigeres innen 20 minutter. For krevende bruksområder som utendørs bruk, gulv som utsettes for store belastninger m.m., påføres lim både på flis og underlag. Fjern overflødig festemasse som når opptil mer enn halve fugedybden. Flekker bør fjernes umiddelbart med vann eller en fuktig klut.

## FUGING

Fuging kan normalt utføres etter 12 timer på vegg og 24 timer på gulv. Det er viktig at limet er tørt for å unngå misfarging av fugen. Gulvet kan belastes fullt ut etter ca. 7 dager.

## SIKKERHET

For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet på:  
[www.bostik.com/norway/no/](http://www.bostik.com/norway/no/)

Produktet inneholder sement og er irriterende. Alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tasi bruk. Sikkerhetsdatabladet finnes å få på forespørsel og er også tilgjengelig på produsentens hjemmeside.

## AVHENDING

Generering av avfall skal unngås eller minimeres når dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde enkelte produktrester. Produkt og emballasje skal avhendes på sikker måte. Bruk et autorisert renovasjonsselskap for håndtering av overskuddsprodukter og ikke-gjenvinnbare produkter. Avhending av dette produktet skal alltid skje i samsvar med miljøvernkrav og i henhold til lovgivning om avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

## OBS

Rom som midlertidig utsettes for fuktighet, f.eks. kjøkken, korridorer osv., kan fuktbeskyttes med Bostik Fuktsperre 6030 eller 2000K. Ved montering av keramikk på keramikk skal underlaget avfettes, slipes og behandles med GRIP A936 Xpress. Utendørs og på overflater med direkte bakkekontakt eller der det er fare for tilførsel av fuktighet, kontakt Bostik Technical Support.

Ved montering av kakler bør fliseklæbens lagtykkelse ikke overstige 2/3 av kaklens tykkelse.

Ikke påfør masse på et større område enn du rekker å legge flisene på før limet stivner. Solstråling, høy temperatur, sterk ventilasjon m.m. kan redusere åpningstiden for liming betraktelig. Avfuktere og varmevlifter bør ikke brukes, og gulvvarmen bør slås av i 28 dager etter flislegging og deretter settes på gradvis.

Ved påføring på PVC-teppeunderlag anbefales det å slipe med sandpapir med kornstørrelse 100-120 og tørke av. Deretter kan Bostik 8010 Combi brukes i henhold til metoden ovenfor.

Informasjonen og anbefalingene her er utelukkende basert på Bostiks undersøkelser og kan ikke garanteres å være nøyaktige. Produktets ytelse, holdbarhet og bruksegenskaper er avhengig av mange variabler, inkludert typen materiale som produktet skal påføres på, miljøet hvor produktet oppbevares eller påføres, og utstyret som brukes til påføring. Enhver endring i noen av disse variablene kan påvirke produktets ytelse. Det er kjøpers ansvar å teste – før produktet tas i bruk – produktets egnethet for den tiltenkte bruken under de forhold som vil råde på tidspunktet for tiltenkt bruk. Bostik garanterer ikke egnetheten til produktet for noen bestemt bruk. Produktet selges i samsvar med Bostiks vilkår og betingelser for salg som følger med produktet på salgstidspunktet. Ingenenting i dette dokumentet skal tolkes som at det ikke finnes noen relevante patenter eller som en tillatelse, oppfordring eller anbefaling til å bruke noen av oppfinnelsene som omfattes av et patent uten tillatelse fra patenthaveren.

## BOSTIK SERVICE

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)  
[www.bostik.com/norway/no/](http://www.bostik.com/norway/no/)

