



8050 WHITE DF

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Fix DF White er en hvitsementbasert, støvreduserende, fleksibel heftemasse med god vedheft beregnet for montering av keramiske material på faste underlag.

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for montering av keramiske material, mosaikk samt lys naturstein på vegger og gulv. Kan brukes på varierende typer av faste og rene underlag, t ex betong, puss, gipsplater der risken for spenninger er større. Fix DF White kan brukes tilsammen med både el- og vannbåren gulvvarme. Også for bruk ute. Ved bruk på andre underlag, kontakt Bostik AS.

ARBEIDSBESKRIVELSE

UNDERLAG/RENGJØRING: Se til at underlaget er fritt for støv, smuss, farge, lim rester, olje, fett, voks etc. samt fast og hardt. Løse sjikt, flater med utilfredsstillende styrke og gulvvarme skal være avstengt samt platemateriale godt sikret i samsvar med gjeldende bygningsmessig standard. Underlaget kan være tørt eller fuktig, men ei bløtt, og skal holde +5 °C til +20 °C. **FORBEHANDLING** Tørre områder: Underlaget skal normalt alltid forbehandles med Bostik Primer 6000 for å bedre vedheft og forhindre hurtig uttørking. Den primede flaten er beleggbar når den har tørket og bør belegges innen 1 døgn for optimal vedheft. **OBS!** Området som tilfeldig utsettes for fukt, f.eks. i kjøkken, hall etc., kan med fordel fukt beskyttes med Bostik Fuktsperre 6030. Underlag med direkte markkontakt eller med risiko for tilstøtende fukt kan primes med Primer 7000. **BLANDING:** 20 kg pulver blandes med 4,8 □ 5,2 liter rent, kaldt vann. Rør om kraftig med en blandemaskin eller drill til en homogen og tregtflytende masse. Vent 2-3 minutter og rør om igjen. Massens temperatur bør ligge mellom +10 °C til +20 °C for og ikke påvirke bruks- og åpningstid. Masse som har begynt å herde får ikke opparbeides med mer vann. **APPLISERING:** Stryk et tynt lag av massen med den slette siden av flisesparkelen for beste vedheft. Umiddelbart etter appliseres massen for ca. 10 minutters flise legging som fordeles med den tannede siden av fikskammen. Valg av fikskam bestemmes av flisens type og størrelse. Påse at flisene holder en temperatur på minst +5 °C og at de er støvfrie. Monter flisene gjennom å trykke den mot underlaget og siden vri den fast. Flisene kan normalt korrigeres innen 20 minutter. For krevende applikasjoner som ute, gulv som utsettes for høy belastning etc. strykes heftemassen på både fliser og underlag. Flekker bør fjernes umiddelbart med vann eller en fuktig klut. **OBS!** Appliser ikke massen på større flate uten at du rekker å montere flisene før massen fester seg. Solbestråling, høy temperatur, sterk ventilasjon etc. kan redusere åpningstiden dramatisk. Luftflukter og varmeovner skal ikke brukes samt gulvvarme skal være avstengt i 28 dager etter flise legging og siden påsettes gradvis **FUGING:** Fuging kan normalt skje etter 12-24 timer. Påse at limet er tørket for å forhindre misfarging av fugen.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Bindemiddel:	Spesialsement
Fyllstoff:	Natur sand, Max 0,5 mm
Farge:	Hvit
Arbeidstemperatur:	Minst +5 °C i både flis og underlag
Vannmengde:	4,8 □ 5,2 liter / 20 kg
Lagringstid:	12 måneder tørt, svalt og i uåpnet forpakning
Forbruk:	1,5 - 4 kg pulver/m ² ber-oende på underlag og flis
Anvendelsestid:	ca. 20 minutter ved +18 °C
Gangbar etter:	2 timer ved +18 °C
Beleggbar:	Gulv: ca. 24 timer
.	Vegg: ca. 12 timer
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

