



8070 LIGHT LT

Lim med smidig konsistens og gode påføringsegenskaper

2023-10

FORDELER

- Svært fleksibelt sementholdig lettvektslim
- C2 TE S1 (EN 12004)
- Kan brukes både innendørs og utendørs
- Vegg og gulv
- Tørt og vått miljø
- Vann- og frostbestandig
- System godkjent for bruk i våtrom ETAG 022



PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik 8070 Light LT er et svært fleksibelt sementbasert lim med lettfiller.

Limet har god vedheft og er spesielt beregnet for montering av keramiske fliser og storformatfliser på tilpassede underlag innendørs og utendørs på vegger. Godkjent for keramiske fliser i våtromskonstruksjoner i henhold til bransjenormen BBV 21:1 i kombinasjon med Bostik tettsjiktssystem (membran).

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for installasjon av keramiske fliser, storformat granitkeramikk, glass og porselensmosaikk samt mange forskjellige typer naturstein på vegger og gulv. Kan brukes på ulike typer underlag, som betong, sementpuss, gipsplater og tilpassede våtromsplater.

Fix 8070 Light LT kan brukes med både elektrisk og vannbåren gulvvarme. Fix 8070 Light LT kan også brukes som veggs parkelmasse og kan påføres i lag opptil 10 mm. Ved bruk på andre underlag, kontakt Bostik AB.



TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	+5 °C til +25 °C - både fliser og underlag
Sjikttykkelse	Opptil 10 mm (sparkelfortanning kan være 12 mm på underlag og 4 mm på fliser)
Vannforbruk	Vegg: ca. 6,9 l til 15 kg Gulv: maks. 7,5 l til 15 kg
Forbruk	1,1 kg/m ² (4 mm tannsparkel) 1,6 kg/m ² (6 mm tannsparkel) 2,0 kg/m ² (8 mm tannsparkel) Min. 2,4 kg/m ² (10 mm tannsparkel)
Moneringstid	Ca. 30 min ved 20 °C
Brukstid	3–4 timer ved 20 °C
Fugbar	Vegg: ca. 12 timer Gulv: ca. 24 timer
Gangbar	Minst 24 timer ved 20 °C
Fullt belastningsbar	7 døgn ved 20 °C
EN 12004	C2-TE-S1
Godkjenninger	ETA, EC1Plus
Emballasje	15 kg
Holdbarhet	12 måneder ved 20 °C i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.

Produkt nr.	Farge	Innhold	Antall per Pall	EAN
30832258	Grå	15 kg	42	7311020077198

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Sørg for at underlaget er fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks o.l. og at det er solid. Løse lag, overflater med utilfredsstillende styrke og eventuelle slamlag må fjernes mekanisk. Eventuell gulvvarme må være slått av minst 1 døgn før arbeidet starter, og platematerialer skal festes i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Overflaten skal være tørr og skal holde fra +10 °C til +20 °C.

FORBEHANDLING

Tørre rom: GRIP A560 CLASSIC påføres på normalt absorberende underlag etter fortynning med vann 1:3 (primer:vann). På sterkt absorberende underlag anbefales det to strøk. På gulvgipsplater og fiberplater påføres primeren fortynnet med vann 5:1 (primer:vann). Start alltid med å måle opp mengden vann for å få riktig blandingsforhold. Bruk vann +5 til +20 °C. Våtrom: Når du bruker keramiske materialer i våte områder, må du alltid behandle underlaget med et av Bostiks tettsiktsystemer (membran). Se gjeldende monteringsanvisning.

BLANDING OG PÅFØRING

Til vegg, bland 15 kg pulver med ca. 6,9 liter, for gulv maks. 7,5 liter rent, kaldt vann. Rør kraftig med en mikser eller et vispebør til en homogen masse. Vent 2-3 minutter, og rør om igjen. Massens temperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C for ikke å påvirke bruks- og åpningstiden. Blandet løsning kan brukes i 3-4 timer. Masse som har begynt å herde, må ikke opparbeides med mer vann. PÅFØRING: Spre et tynt lag av massen med den glatte siden av tannsparkelen mot underlaget for best vedheft. Dra deretter ut masse tilsvarende 5-15 minutters flislegging, og fordel med en tilpasset tannsparkel. Valg av tannsparkel bestemmes av baksiden og størrelsen på flisen. Store fliser krever dobbel liming (dvs. både underlag og flis). Større enn 900 cm²). Sørg for at temperaturen på flisene er minst +5 °C og at de er rengjort. Monter flisen ved å trykke den mot underlaget og deretter vri den på plass. Flisene kan normalt korrigeres innen 20 minutter. For krevende bruksområder som utendørs bruk, gulv som utsettes for store belastninger m.m., påføres lim både på flis og underlag. Fjern overflødig festemasse som når opptil mer enn halve fugedybden. Flekker bør fjernes umiddelbart med vann eller en fuktig klut.

FUGING

Fuging kan normalt utføres etter 12 timer på vegg og 24 timer på gulv. Det er viktig at limet er tørt for å unngå misfarging av fugen. Gulvet kan belastes fullt etter ca. 7 dager.

MILJØDATA

Produktet inneholder sement og virker irriterende. Alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er mulig å få på forespørsel og er også tilgjengelig på produsentens nettside.

AVHENDING

Generering av avfall må unngås eller minimeres der dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde produktrester. Produkt og emballasje må avhendes på en sikker måte. Bruk et autorisert renovasjonsselskap for håndtering av overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Avhending av dette produktet må alltid utføres i samsvar med miljøkrav og lovene for avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vannveier og avløp.

OBS

Rom som midlertidig utsettes for fuktighet, f.eks. kjøkken, korridorer osv., kan fuktbeskyttes med Bostik Fuktspærre 6030 eller 2000K. Ved montering av keramikk på keramikk skal underlaget avfettes, slipes og behandles med GRIP A936 Xpress. Utendørs og på overflater med direkte bakkekontakt eller der det er fare for tilførsel av fuktighet, kontakt Bostik Technical Support.

Ikke påfør masse på et større område enn du rekker å legge flisene på før limet stivner. Solstråling, høy temperatur, sterk ventilasjon m.m. kan redusere åpningstiden for liming betraktelig. Avfuktere og varmegifter bør ikke brukes, og gulvvarmen bør slås av i 28 dager etter flislegging og deretter settes på gradvis.

SIKKERHET

For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet på:

www.bostik.com/norway/no/

Informasjonen og anbefalingene her er utdrukkende basert på Bostiks undersøkelser og kan ikke garanteres å være nøyaktige. Produktets ytelse, holdbarhet og bruksegenskaper er avhengig av mange variabler, inkludert typemateriale som produktet skal påføres på, miljøet hvor produktet oppbevares eller påføres, og utstyret som brukes til påføring. Enhver endring i noen av disse variablene kan påvirke produktets ytelse. Det er kjøpers ansvar å teste – før produktet tas i bruk – produktets egnethet for den tiltenkte bruken under de forhold som vil råde på tidspunktet for tiltenkt bruk. Bostik garanterer ikke egnetheten til produktet for noen bestemt bruk. Produktet selges i samsvar med Bostiks vilkår og betingelser for salg som følger med produktet på salgsstidspunktet. Ingen i dette dokumentet skal tolkes som at det ikke finnes noen relevante patenter eller som en tilatelse, oppfordring eller anbefaling til å bruke noen av oppfinnelsene som omfattes av et patent uten tillatelse fra patenthaveren.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.com/norway/no/

